TEHNILINE INFORMATSIOON 235

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff

Õhuniiskusega kõvastuv, elastne ühekomponentne vuugimastiks deformatsioonivuukidele kõrgehituses vastavalt standardile DIN 18 540-F.

Tootekirjeldus

Kasutusala	Deformatsioonivuukidele kõrg-ehituses. Ühendusvuugid ustel ja akendel.
Omadused	■ Elastne ■ Võimalik üle värvida dispersioon-fassaadivärvidega vastavalt standardile DIN 52 452 ■ Vastab standardi DIN 18 540-F (kõrgehitiste välisseinte vuukide tihendamine vuugitäitematerjalidega) nõuetele ■ Kontrollitud volitatud järelevalveinstitutsiooni poolt
Sideaine	Polüuretaan- ühekomponentne
Pakendi maht	600 ml kilepakend (12 tk karbis)
Värvitoonid	Valge, helehall, betoonihall
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaal-pakendis säilib 12 kuud. Hoida temperatuuril mitte üle + 25° C.
Tehnilised andmed	■ Lubatud ülddeformatsioon: max 25% vuugi laiuse kohta ■ Kahanemine: *ca* 5% ■ Tihedus: *ca* 1,3 g/cm³ ■ Temperatuuritaluvus kuivanult: - 30° C kuni + 80° C ■ Vuugilaius: max 30 mm

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Betoon, roostevaba teras V2a, kiudtsement, kivist katteplaadid, puit (viimistlemata, lakitud), keraamika (lakitud, lakkimata), klinker, krohv. Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Vanad tihendusmaterjalid täielikult eemaldada, vajadusel freesida või lihvida vuukide servad üle, et eemaldada pinda imendunud tihendusmaterjalide jäägid.
Aluspinna ettevalmistamine	Imavad vuugiservad kruntida vajadusel tootega Disbothan 236 Fugenprimer (vt tabelit). Vuugitäite sügavust piirata mitteimava ümara vahtkummist vuuginööri abil. Vuugi laiuse ja vuugitäite sügavuse suhe vastavalt standardi DIN 18 540-F nõuetele.

CAPAROL

Disbothan 236 Fugenprimer pinnalekandmine	
Aluspind	**Eeltöötlus**
Betoon	Puudub
Roostevaba teras V2a	Disbothan 236 Fugenprimer
Kiudtsement	Puudub
Kivist katteplaadid	Disbothan 236 Fugenprimer
Viimistlemata puit	Disbothan 236 Fugenprimer
Lakitud puit	Disbothan 236 Fugenprimer
Keraamika (lakitud)	Disbothan 236 Fugenprimer
Keraamika (lakimata)	Disbothan 236 Fugenprimer
Krohv	Puudub
Tellis	Puudub

Materjali valmistamine
Toode on kasutusvalmis.

Pealekandmise meetod
Vuugitihendusmaterjal Disbothan 235 PU-Fugendicht kanda ühtlaselt vuukidesse. Vuugi pealispind tõmmata töövahendi abil enne naha moodustumist siledaks.

Kulu
10 x 10 mm mõõtmetega vuugi korral keskmiselt 100 ml/m. Disbothan 236 Fugenprimer ca 20 ml/m. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused
Töötlemistemperatuur
Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja ei tohi ületada + 40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg
+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1,5 mm/24 tunni kohta. Fugenprimeri kuivamisaeg min 30 minutit.

Tööriistade puhastamine
Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vedeldiga Disboxid 419 Verdünner.

Tähelepanu
Pärast täielikku kuivamist on võimalik üle värvida dispersioon fassaadivärvidega.

Tähelepanu

Sertifikaadid
6- 1009, tunnistus vastavalt standardile DIN 18 540-F SKZ, Würzbrug

Tähelepanu!
Toode on ettenähtud ainult professionaalseks kasutamiseks. Ärritab hingamiselundeid. Hoida jahedas. Vältida silma ja nahale sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidates toote pakendit või etiketti). Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja nõuandeid. Vedel toode võib ärritada nahka ja hingamiselundeid ning kutsuda esile ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone. Toote käitlemise ajal ja järel tagada korralik ventilatsioon. Vältida auru sissehingamist. Isikud, kellel on allergia või kalduvus haigestuda hingamisteede haigustesse, et tohi materjaliga töötada.

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus
Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu tihendusmaterjalide jäätmed.

Gis- kood
PU 50

SIA DAW Baltica Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt