Caparol Glättspachtel

Kasutusvalmis dispersioonpahtel sisetöödeks

Tootekirjeldus

Kasutusala	Universaalne maalripahtel suurte ebatasasuste, kahanenud kohtade ja praegude pahteldamiseks; betooni, krobeliste ja kahjustatud krohvitud pindade lauspinnaliseks pahteldamiseks.
Omadused	■ Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga ■ Hea püsivus ■ Kuivhõõrdekindel, kuivamisel ei kahane ■ Kuivalt ja märjalt lihvitav ■ Difusioonivõimeline ■ Pealekandmisel ja tasandamisel kergesti töödeldav
Sideaine	Kunstdispersioon standardi DIN 55945 järgi.
Pakendi maht	25 kg ämber
Värvitoonid	Helehall
Läikeaste	Matt
Säilitamine	Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Tehnilised andmed	Suurim tera suurus 160 µm

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Alusipinnad peavad olema kuivad ja puhtad mustusest ja nakkumist takistavatest ainetest. Sõltuvalt aluspinna omadustest on vajalik enne pahteldamist kanda peale sobiv krunt (vt TI 650 "Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistus"). Vanad läikivad viimistluskihid lihvida.
Pealekandmise meetod	**Käsitsi pahteldamine** Caparol Glättspachtel enne pealekandmist põhjalikult läbi segada ning kanda peale roostevabast terasest kellu abil. Pärast kuivamist pind niisutada ja viltida või kuivaks lihvida. Sobiva viskoossuse saavutamisel (segada max 5-10% veega) võib Caparol Glättspachtelit peale kanda ka pihustusseadmega. **Sobivad pihustusseadmed** Krohvipihustusseadmed ja võimsad *airless*-seadmed. *Airless*-seadmetelt eemaldada kõik filtrid. Sobivad düüsid läbimõõduga 0,035-0,045". Rõhk ca 150-180 bar. *Airless*-seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud läbilaskevõimega pihusteid. Need pihustid on suurendatud läbilaskevõimega ja hõlbustavad oluliselt pahtlimassi pealekandmist. Et tagada materjali optimaalne pealekandmine *Airless* seadmega, peab materjali temperatuur olema vähemalt + 10° C.

CAPAROL

Kattekihtide ülesehitus	**Pahteldatud pinna edasine töötlus** Pärast põhjalikku kuivamist võib Caparol Glättspachtel pahtliga kaetud pinnad värvida sobilike dispersioon-ja lateksvärvide või akrüülvärvidega eelneva kruntimiseta. Järgneva katmise puhul Sylitol Bio-Innenfarbe värviga on vajalik pind eelnevalt kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Enne edasist katmist plastiliste materjalide või klaaskiudtapeediga, samuti tekstiiltapeediga, on vajalik eelnev Caparol-Haftgrundiga kruntimine; polümeerkrohvide pealekandmisel on vajalik pinna kruntimine tootega Putzgrund 610.
Kulu	ca 1800 g/m^2/mm kihi paksus
Töötlemistingimused	**Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel:** + 5 °C õhk ja aluspind
Kuivamine/kuivamisaeg	Sõltuvalt ehitise niiskusesisaldusest, temperatuurist ja kihi paksusest ca 12–48 tundi.
Tööriistade puhastamine	Tööriistad puhastada veega.
Tähelepanu	Caparol Glättspachtel ei sobi niisketesse ruumidesse. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Halva imamisvõimega aluspindadel võivad tekkida õhumullid. Pärast korduvat silumist eemalduvad mullid lühikese aja jooksul. Silumise aeg sõltub õhutemperatuurist ja -niiskusest objektil. Kui pinnale tekivad taas mullid, korrata silumist mõne aja möödudes. Krobeliste, tugevalt struktureeritud pindade puhul võib osutuda tarvilikuks aluspinna korduv pahteldamine.

Tähelepanu

Tähelepanu!	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale.
Jäätmekäitlus	Kogumispunkti anda täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuselised värvid, kuivanud materjalijäägid koguda nagu tahked värvid või koos olmeprügiga.
Täpsemad andmed	Vt ohutuskaarti
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt