

CAPAROL Samtex 7

Lihtsalt puhastatav, minimeeritud emissiooniga värv siledate pindade jaoks kõikvõimalikes elu- ja kontoriruumides.



Tootekirjeldus

Kasutusala	Vastupidav, tolmuhülgav ja lihtsalt puhastatav õhukesekihiline dispersioonvärv, mille koostis ja omadused on valitud inimeste tervise kaitsmiseks.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Märghõrdeklass 1 ■ Värvitud pind ei jää pärast puhastamist läikima ■ Vastupidav sõrmejälgedele, tolmule ja mustusele ■ Sujuv, lihtne ja kiire pealekandmine rulliga ■ Suurepärane tasandusvõime ■ Väga vasutpidav pind ■ Veepõhine, E.L.F. nõuetele vastav: tervisesõbralik, lõhnatu, lahustivaba, minimeeritud emissiooniga ■ Vastupidav majapidamises kasutatavatele puhastusvahenditele ■ Väga hea katvus

Sideaine Stüroakrülaadi dispersioon

Pakendi maht 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

Värvitoonid Baas 1 (valge) võib kasutada toonimata. Baas 3 kasutada ainult toonitud kujul.

CAPAROL Samtex 7 on võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides. Värvitooni erinevuste vältimiseks kontrollida toonitud toodet enne pealekandmist. Intensiivsete ja puhaste värvitoonide, nagu kollane, oranž, punane jne katvus on väiksem. Nende värvitoonide puhul on soovitatav teostada eelnev kattev, valgel baasil (baas 1) põhinev, pastelltoonis värvimine. Võib osutada vajalikuks teistkordne, lõplik katmine.

Läikeaste Siidjasmatt, standardi DIN EN 13300 järgi

Säilitamine Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Märghõrdeklass: klass 1, pesemiskindel vastavalt standardile DIN EN 13300 ■ Kontrastsus: kattevõime klass 2 värvikulu juures 6 m²/l ■ Suurim tera suurus: peen (< 100 µm) ■ Tihedus: ca 1,5 g/cm³ ■ Veeauru läbilaskvus: sd-väärtus: < 0,2 m
-------------------	--

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	-	-	-
(-) ei sobi / (o) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				



Töötlemine

Sobivad aluspinnad
Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.

Krohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III

Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivased ning imavad krohvid kruntida tootega Caparol OptiSilan TiefGrund või CapaSol Konzentrat.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest P IV ja P V

Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol TiefGrund TB.

Kipsist ehitusplaadid

Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega Caparol OptiSilan TiefGrund või Caparol TiefGrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund.

Kipskartongplaadid

Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad immutatakse krundiga Caparol TiefGrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG, Caparol SamtGrund või CapaSol Konzentrat. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntkiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund.

Betoon

Eemaldada võimalikud määrdejäägid, samuti tolmavad ja mahapudenevad jäägid.

Poorbetoon

Kruntkiht teha tootega Capaplex, lahustatud veega vahekorras 1:3.

Silikaattellis ja tellismüüritis

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Kandvad pinnad

Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Lääkivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Suure poorsusega, liivastele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiSilan TiefGrund või CapaSol Konzentrat.

Mittekandvad pinnad

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted eemaldada. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Suure poorsusega, liivastele ja imavatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund või CapaSol Konzentrat. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol TiefGrund TB või Caparol Dupa-Putzfestiger.

Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol TiefGrund TB või Caparol Dupa-Putzfestiger.

Liimvärvid

Pesta kuni aluspinnani maha. Pind kruntida tootega Caparol TiefGrund TB või Caparol DupaPutzfestiger.

Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekkidega pinnad

Nikotiini-, samuti tahma- või rasvapekkilised pinnad pesta veega ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrduvad pinnad viimistleda tootega Dupa-inn No. 1.

Hallitusega kaetud pinnad

Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatop ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W.

Puit ja puitmaterjalid

Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega Capacryl või tootega Capadur Color.

Väikesed defektid

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol Glättspachtel (kuni 3 mm kihi kohta) ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

Soovitused õhuvaba pihustamiseks

Düüs	Rõhk	Lahjendamine
Standard 517	200 bar	0–10%
HEA 515–517	120–140 bar	0%

Lahjendamine sõltub masina võimsusest (maksimaalne jõudlus/vool) ja pihustusmeetodist. Düüsi nurk ja suurus sõltuvad pihustuskiirusest (et saavutada eeldatav kihi paksus).

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht

Caparol SamtGrund või CAPAROL Samtex 7 E.L.F., vedeldada max 5% veega. Väga ebaühtlaselt imavate pindade puhul lahjendada max 10% veega.

Lõppkiht

CAPAROL Samtex 7 E.L.F. lahjendamata kujul.

Kulu

Ca 80 ml/m² ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel

Min +5 °C aluspind ja õhk, kuid mitte kõrgem kui +30 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 2–4 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega; kõrgem temperatuur ja madalam õhuniiskus lühendavad. Värv ei tohi kiirelt kuivada.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega

Tähelepanu

Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida märg-märjale meetodil.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

Jäätmekäitus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, säilitusained.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee