

Capadecor Metallocryl Interior

Metalse optikaga läikiv dispersioonvärv siseviimistluseks



Tootekirjeldus

Kasutusala	Capadecor Metallocryl Interior on spetsiaalsete metalsete pigmentidega läikiv dispersioonvärv seinte siseviimistluseks. Sobib eriti hästi kasutamiseks esindusruumides ja silmatorkavatel pindadel nagu nt kaubanduskeskustes, büroohoonetes, pankades, kindlustustes, raudteejaamades, diskoteekides ja muudel sarnastel objektidel.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimeeritud emissiooniga ja lahtusivaba ■ Vastab AgBB kriteeriumitele ■ Brilliantne metallik-efekt ■ Märghõrdeklass 1 vastavalt EVS EN 13 300-le ■ Mittepõlev A2 vastavalt DIN 4102-le ■ Vastupidav vee baasil olevatele desinfektsioonivahenditele
Sideaine	Kunstdispersioon DIN 55945 järgi
Pakendi maht	2,5l, 5l, 10l
Värvitoonid	<p>Metalne hõbe, sarnaneb toonile RAL 9006. Standardtoon Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior on ColorExpress masinaga toonitav paljudes värvitoonides: metallik-efektiga värvitoonid RAL, 3D plus kataloogi järgi, senised Alucryl-värvitoonid.</p> <p>Kui toodet toonitakse lisaks standardtoonidele teistesse värvitoonidesse, siis tuleb ColorExpress süsteemis aluseks võtta Metallocryli CD, kuna vastasel juhul võib ette tulla värvitooni erinevusi. Sama kehtib ka vaheviimistluses kasutatava Amphibolini värvitooni kohta.</p>

Värvitoonide ülevaade Capadecor Metallocryl Interior Materjalile tüüpiline

Hõbeda nüansid Venato 10 MET Venato 20 MET Venato 30 MET Venato 45 MET	Pronksi nüansid Palazzo 155 MET Palazzo 160 MET Curcuma 10 MET Mai 50 MET	Vase nüansid Rubin 25 MET Papaya 65 MET Amber 70 MET Marill 50 MET
Kulla nüansid Palazzo 245 MET Palazzo 215 MET Curcuma 45 MET Melisse 35 MET	Raua nüansid Palazzo 125 MET Marill 10 MET Citrus 15 MET Palazzo 5 MET	



3D-System plus värvitoonid

Amber 10 MET	Curry 95 MET	Oase 5 MET	Rose 105 MET
Amber 45 MET	Grenadin 95 MET	Oase 70 MET	Rose 75 MET
Amber 95 MET	Jade 70 MET	Pacific 130 MET	Rose 95 MET
Aprico 95 MET	Lago 45 MET	Pacific 155 MET	Rubin 5 MET
Arctis 100 MET	Lago 50 MET	Pacific 40 MET	Saphir 5 MET
Arctis 65 MET	Laser 10 MET	Papaya 35 MET	Siena 40 MET
Arctis 70 MET	Lavendel 165 MET	Papaya 40 MET	Tundra 40 MET
Baccara 10 MET	Magma 35 MET	Papaya 45 MET	Tundra 80 MET
Baccara 5 MET	Magma 40 MET	Papaya 70 MET	Tundra 95 MET
Barolo 95 MET	Magma 50 MET	Papaya 95 MET	Tundra 105 MET
Bordeaux 35 MET	Magma 70 MET	Patina 45 MET	Verona 130 MET
Cameo 155 MET	Magma 75 MET	Patina 50 MET	Verona 45 MET
Citrus 10 MET	Mai 70 MET	Pinie 15 MET	Verona 80 MET
Citrus 20 MET	Malachit 40 MET	Pink 25 MET	Viola 80 MET
Curry 35 MET	Melisse 70 MET	Pink 30 MET	Viola 110 MET

Capadecor Metalloacryl Interior värvitoonid on töötatud välja 3D-System plus baasil ja võivad oma metalse iseloomu tõttu veidi originaalvärvitoonidest erineda. Sujuv üleminek 3D plus ja Metalloacryl Interior värvitoonide vahel ei ole garanteeritud.

Värvitoonide metalne välimus võib muutuda vastavalt vaataja erinevale vaatenurgale, samuti sõltvalt valguse laadist, hulgast ja langemisest. Sel põhjusel soovitame näidispindade valmistamist. Käesoleva ülevaate juurde täiendavalt saadaval erinevad metalliefektiga värvitoonid nagu nt RAL, samuti senised Alucryli nüansid.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

■ Tihedus: ca 1,0 g/cm³

Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema kandvad, neil ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 3. lõiku.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistus sõltub olemasolevast aluspinnast ja selle omadustest. Siinkohal järgida Amphibolini tehnilist informatsiooni.

Pealekandmise meetod

Enne pealekandmist segada Capadecor Metalloacryl Interior põhjalikult läbi. Segage värvi pealekandmise ajal pidevalt.
 Capadecor Metalloacryl Interior värvi võib peale kanda pintsliga või rulliga. Jätukohad täiendavalt rullida. Rulliga pealekandmisel kasutada keskmise karvapikkusega rulli (karva pikkus 12-16 mm), mille puhul on välistatud liigse värvi kogunemine rulli servadesse.
 Tagamaks alumiiniumpigmentide ühtlast jaotumist, kanda Capadecor Metalloacryl Interior värv ühtlaselt pinnale, jaotada värv pinnal põikisuunas ning ühesuunaliselt üle rullida.
 Pihustiga pealekandmisel võivad pinnale jääda värvilaigud, sarnaselt efektlakkide kasutamisega, ja seepärast ei ole pihustusmeetod suurte pindade korral soovitatav.
 Siledal aluspinnal võib saavutada väga atraktiivse pealispinna, kui Capadecor Metalloacryl Interior värv pärast rulliga pealekandmist hõõruda üle ovaalse harjaga ristitõmmetega, võimalik töödelda ka ArteTwin kelluga.
 Capadecor Metalloacryl Interior tuleks kanda struktureeritud pinnale. Siledatele, peene struktuuriga või ebasoodsa valgustusega pindadele võivad tekkida triibud ja värvilaigud.
 Atraktiivsete viimistluse saavutamiseks kasutada vaheviimistlusena Capadecor Metalloacryl Interiori ja lõppviimistlusena Capadecor ArteLasuri või ArteLasur Colorit.

Kattekihtide ülesehitus

Vaheviimistlus

Capadecor Metallocryl Interior sisaldab efektpigmente, mis reageerides leeliseliste ja happeliste ühenditega, eriti kõrge niiskustaseme juures, muudab värvi. Seetõttu tuleb leeliselistele, mitteimavatele aluspindadele kanda täiendav tõkestav kruntkiht Disbon 481 EP-Uniprimeriga (järgida tehnilist informatsiooni nr 481).

Kattev vaheviimistlus tehakse tootega Amphibolin (järgida tehnilist informatsiooni nr 100).

Vaheviimistlusele järgneb Capadecor Metallocryli kiht, mis on toonitud Amphiboliniga samasse värvitooni. Amphibolini toonitakse ColorExpress süsteemis vastavalt Metallocryli kollektsioonile. Muud tooted vaheviimistluseks ei sobi.

Lõppviimistlus

Pinnale kanda 2 lõppviimistluskihti vedeldamata kujul (max 5% veega vedeldatud) Capadecor Metallocryl Interior värvi.

Capadecor Fantastic Fleece'i värvimine

Viimistleda ainult kvartsstruktuuriga mustreid "Lino" ja "Tira". Pinnale tuleb kanda ühtlane kiht Capadecor Metallocryl Interiori, max 10% veega vedeldatud.

Kulu

ca 100 ml/m² töökäigu kohta struktureeritud aluspindadel, krobelistel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud pealekandmistemperatuur

+ 5 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaja

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4 -6 tunni möödudes kuiv ja ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaja.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Capadecor Metallocryl Interior värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks. Säilitamiseks selle toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi seda teiste toodetega segada. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale" meetodil. Caparol Tiefgrund-TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan Putzfestigeri.

Tähelepanu

Sertifikaadid

- Vastupidavus desinfitseerimisvahenditele
- Katsed testkambris vastavalt AgBB standardile
- Tõend tuletundlikkuse kohta vastavalt DIN 4102-le (A2), massiivsetel mineraalsetel aluspindadel
- Üldine ehitusjärelvalve sertifikaat, ehitusmaterjaliklass raskesti süttiv vastavalt DIN 4102-le (B1)

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Toote töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma või nahale sattudes loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pritsimis- ja pihustussudu mitte sisse hingata. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

< 1 g/l.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Polüakrülaatvaik, pärlmutter pigmendid (alumiinium), vesi, estrid, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 811 – seisuga aprill 2021

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objekt valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt