

# Caparol Rustikputze

Struktuurkroovid sisepindade dekoratiivseks viimistlemiseks



## Tootekirjeldus

Kasutusala	Kauakestev, rustikaalne siseviimistlusmaterjal, pealekantav siluri või pritsiga. Sobib suurepäraselt suuremate pindade ja valmishitiste ratsionaalseks viimistlemiseks.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lahustivaba ja pehmendusaineteta</li> <li>■ Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga</li> <li>■ Pesemiskindel</li> <li>■ Veeauru läbilaskev</li> <li>■ Tugev ja lõõgikindel</li> <li>■ Raskesti süttiv B1, DIN 4102 järgi</li> <li>■ Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv</li> <li>■ Kattematerjal vastavalt standardile DIN 18 558 – POrg. 2</li> <li>■ Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid</li> </ul>
Sideaine	Kunstvahadispersioon vastavalt DIN 55 945
Tarnitavad tüübid	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Caparol-Rustikputz R15</b></li> </ul> <p>sisepindadele: terasuurus ca 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Caparol-Rustikputz R20</b></li> </ul> <p>sisepindadele: terasuurus ca 2 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Caparol-Rustikputz R30</b></li> </ul> <p>sisepindadele: terasuurus ca 3 mm</p>
Pakend/ pakendi suurus	25 kg ämber
Värvitoonid	<p>Valge</p> <p>Toonimisel lisada max 2% CaparolColor täistoon- ja toonimisvärve või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärve (enne toonimist veega mitte lahjendada.) Kätsi toonimisel segada korraga kogu materjal, et vältida värvitooni erinevusi. Väikestel pindadel on soovitatav katta esmalt Rustikputzi toonimata värviga ning seejärel toonitud värviga. 100 l ja suuremate koguste vajadusel on võimalik tellimuse alusel lasta värvi toonida tehases.</p> <p>Caparol Rustikputze on ColorExpress masintonimise süsteemis toonitav kõigi levinud värvikaartide järgi heledates toonides kuni heledusastmeni umbes 70.</p>
Läikeaste	Matt
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus <math>s_d H_2 O</math>: (sd -väärtus): &lt; 0,14 m (kõrge), <math>V_1</math></li> <li>■ Veeauru läbilaskvus: (w-väärtus): <math>\leq 0,5 - &gt; 0,1</math> [kg/(m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup>)] (keskmine), <math>W_2</math></li> </ul>



Täiendavad tooted

Nõustamine

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

Putzgrund G

CE tähistus EN15 824

Täpsemad juhised [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	-	-	-
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

## Töötlemine

Sobivad aluspinnad

### Krohvidehitissegude rühmast P II ja P III/vastavalt DIN EN 998-1 CS II

Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Optigrund E.L.F või CapaSoli LF-ga.

### Kips- ja segukrohvid ehitussegude rühmadest PIV ja PV/ vastavalt DIN EN 13279 mind. 2 N/mm<sup>2</sup>

Kipskrohvi paakunud kohad lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

#### Kipsist ehitusplaadid

Imavad plaadid kruntida Optigrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB-ga.

#### Kipskartongplaadid

Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol-Tiefgrund TB-ga. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS infolehte nr 12.

#### Betoon

Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmas, liivane pealispind.

#### Poorbetoon

Kruntida tootega Capaplexiga, mis on veega lahjendatult vahekorras 1 : 3. Silendada tootega Caparol Akkordspechtel.

#### Kõvad puitkiud-, puitlaast- ja vineerplaadid

Vahatatud plaadid korralikult lihvida ja tolmust puhastada. Pind kruntida vahendiga Caparol-Filtergrund grob.

#### Kandvad kattekihid

Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle krohvida. Läikivad pealispinnad ja lakikihid karestada.

#### Mittekandvad kattekihid

Mittekandvad lakikihid, dispersioonvärvkatted ja polümeerikrohvid täielikult eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida OptiGrunds E.L.F või CapaSoli LF-ga. Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

#### Liimvärvid

Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

#### Tapeedid

Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

#### Hallitusega kaetud pinnad

Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pind pesta Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta korralikult kuivada. Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Seejuures tuleb järgida kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

#### Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Nikotiini-, tahma- või rasvapekkid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob.

#### Pisidefektid

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkuvust takistavatest lahtistest osakestest. VOB osa C, DIN 18 363, lõik 3.

Pealekandmise meetod	<p>Caparol Rustikputz on pealekantav siluri või pritsiga. Silur annab kraapekrohvi struktuuri ja prits pritskohvi struktuuri.</p> <p><b>Siluriga pealekandmine</b> Caparol Rustikputz lahjendada veega max 2%, kanda peale ühtlane kiht roostevabast terasest siluriga vastavalt terade suurusele ja koheselt siledaks tõmmata.</p> <p><b>Pritsiga pealekandmisel</b> Kasutada sobivaid pihustusseadmeid. Düüs: 6-8 mm; Rõhk: sõltuvalt seadmest; õhukompressor: 500 l/min 3 bar juures. Pritsimiskonsistentsi saavutamiseks lahjendada max 5% veega. Toonitud materjali lahjendada vastavalt vähem. Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.</p>
Kattekihtide ülesehitus	<p><b>Krunt- või vahekiht</b> Putzgrund G, mis on toonitud CaparolColori täistoon- ja toonimisvärvide ja AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega viimistluskihiga sarnases värvitoonis.</p> <p><b>Lõppviimistluskiht</b> Caparol-Rustikputz peale kanda siluri või pritsiga.</p>
Kulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Caparol-Rustikputz R15</b> sisepindadel ca 2,1 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>; pihustades: ca 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ <b>Caparol-Rustikputz R20</b> sisepindadel ca 3,1 – 3,4 kg/m<sup>2</sup>; pihustades: ca 1,6 – 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ <b>Caparol-Rustikputz R30</b> sisepindadel ca 3,4–3,8 kg/m<sup>2</sup>; pihustades: ca 1,7-2,1 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Kulu sõltub soovitud pinna struktuurist. Ebapiisaval toote segamisel tõuseb kulu märgatavalt. Seetõttu segada alati hoolikalt. Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel.</p> <p>■ <b>Putzgrund G</b> ca. 250–350 g/m<sup>2</sup> siledal aluspinnal</p>
Töötlemistingimused	<p><b>Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel</b> + 8 °C õhk ja aluspind</p>
Kuivamine/kuivamisaeg	<p>+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv 24 tunni pärast. Täielikult kuiv ja koormust taluv on pind umbes 2–3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.</p>
Nõustamine	<p>Kuna krohvisegus kasutatakse looduslikku liiva, võib esineda väiksemaid värvitoonierinevusi. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada ainult ühe tootenumbriga segu. Erinevate tootenumbritega materjal tuleb enne kasutamist omavahel läbi segada. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta kogu pind ühekorraga märg-märjale meetodil.</p> <p>Kui siseruumides kasutatakse kruntimiseks Caparol-Tiefgrund TB, võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaativaba, vähese lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoormust. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine“.</p> <p>Putzgrund G lisamine aitab oluliselt vähendada kipspahtli mahakoormust.</p>

## Nõustamine

Tähelepanu!	<p>Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma ja nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töövahendite puhastamine koheselt seebi ja veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.</p>
Jäätmekäitlus	<p>Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu tahked värvid või olmeprügi.</p>
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	<p>Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab &gt;1 g/l LOÜ-d.</p>
Värvide ja lakkide tootekood	M-DF01
Koostis	Polüakrüülaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, vesiklaas, lisandid.
Tehniline nõustamine	<p>Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.</p>
SIA Caparol Baltica Eesti filiaal	<p>Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Faks (+372) 600 0691 e-mail info@caparol.ee www.caparol.ee</p>

## Tehniline informatsioon nr 220 – seisuga juuni 2014

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88