

# PremiumClean

Pesemiskindel värv suure kasutuskooormusega sisepindadele



## Tootekirjeldus

Omadused	<p>Väga pesemis- ja kulumiskindla värvkattega seinte ja lagede saamiseks. Ideaalne pindadele, mis peavad taluma suurt kasutuskooormust ja mida on seetõttu vaja aeg-ajalt puhastada. Vaatamata matile pealispinnale on majapidamises tavaliselt tekkivat mustust võimalik sellelt kergesti eemaldada. PremiumClean on vastupidav vett sisaldavatele desinfektsioonivahenditele ja sobib eriti hästi ruumidesse, millele esitatakse kõrgendatud hügieeninõudeid, nagu haiglad, hooldekodud ja arstikabinetid. Lisaks sobib see suurepäraselt ka kaupluste, hotellide, restoranide, büroode, koolide, lasteaedade, ametiasutuste, aga ka elamute ja korterite kõrge määrdumisohuga pindade katmiseks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga</li> <li>■ Vastupidav määrdumisele</li> <li>■ Väga hästi puhastatav</li> <li>■ Ei sisalda ühendeid, mis võivad põhjustada mustuse ladestumist värvitud pinnale</li> <li>■ Lihtne kasutada</li> <li>■ Difusioonivõimeline, Sd-väärtus &lt; 0,1 m</li> <li>■ Vastupidav vett sisaldavate desinfitseerimisvahenditele ning majapidamises kasutatavate puhastusvahenditele</li> </ul>
Sideaine	Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945
Tarnitavad tüübid	5 liitrit ja 12,5 liitrit
Värvitoonid	<p>Valge</p> <p>PremiumClean on käsitsi toonitav kuni 10% CaparolColori (endine Alpinacolor) ja AVA-Amphibolini täistoon- ja toonimisvärvide lisamise abil. Kohapealtoonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või enam, tarnitakse ka tehases toonitud värve.</p> <p>PremiumClean on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigisse levinud värvikollektsiooni toonidesse kuni heledusastmeni 40. Tumedate ja intensiivsete värvitoonide saamiseks võib kasutada PremiumColorit. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.</p>
Läikeaste	<p>Matt (vastavalt standardile EVS EN 13 300).</p> <p>Olenevalt vaatenurgast võib pealispind näida ka siidjasmatt.</p>
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Tehnilised andmed	<p>Vastab standardile EVS EN 13 300</p> <p>Toonimine võib põhjustada kõrvalekaldeid tehnilistest näitajatest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Märghõrdeklass: 1, vastab pesemiskindlusele standardi DIN 53 778 järgi</li> <li>■ Kontrastsus: kattevõime klass 2 värvikulu juures 8 m<sup>2</sup>/l või u 125 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Suurim tera suurus: peen (&lt;100 µm)</li> <li>■ Tihedus: u 1,34 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



Tähelepanu

**Puhastamine**

Vajadusel puhastada pinda tavapärase vett sisaldava värvitu puhastusvahendi ja pehme puhta mikrokiudlapiga. Esmakordsel puhastamisel proovida puhastusvahendit eelnevalt sama värvipinna silmatorkamatusse kohta jääval alal. Järgida puhastusvahendi doseerimisjuhendit ning mitte kasutada kriipivaid vahendeid. Toonitud värvide korral võib olenevalt värvitoonist ja puhastusvahendi intensiivsusest jääda puhastuslapile kerge pigmendijalg.

**Töötlemine**

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C-osa, standardiDIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

**Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII:**

Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib üle värvida ilma pinna ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

**Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV:**

Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolmust puhastada ja kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

**Kipsist ehitusplaadid:**

Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol-Tiefgrund TB. Väga tihedad ja siledad plaadid kruntida nakkuvuse parandamiseks tootega Caparol-Haftgrund.

**Kipsplaadid (kipskartongplaadid):**

Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega CaparolTiefgrund TB. Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandivaid koostisosi, tuleb töödelda krundiga Caparol AquaSperrgrund. Vt BFS-infolehte nr 12.

**Betoon:**

Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmad ja liivased ained.

**Poorbetoon:**

Kruntida tootega Capaplex, vedeldades seda veega vahekorras 1:3.

**Lubiliivakivi- ja tellismüüritis:**

Värvida ilma pinda enne töötlemata.

**Hea kandevõimega kattekihid:**

Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Lääkivad pealispinnad ja lakitud pinnad tuleb karestada. Pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

**Halva kandevõimega kattekihid:**

Halva kandevõimega laki- ja dispersioonvärvikihid ja polümeerikrohvid tuleb eemaldada. Nõrga imavusega siledad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Halva kandevõimega mineraalsed värvkatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad tolmust puhastada. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

**Liimvärvid:**

Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

**Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid:**

Värvida ilma pinda enne töötlemata.

**Lahtised tapeedid:**

Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäädgid maha pesta. Pind kruntida tootega CaparolTiefgrund TB.

**Hallitusega kaetud pinnad:**

Hallitus või seened eemaldada märjalt puhastades. Pind töödelda tootega Capatox või FungjGrund ja lasta korralikult kuivada. Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda värviga Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

**Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad:**

Nikotiini-, tahma- või rasvapekid pesta maha vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veepelikid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdundud pinnad viimistleda värviga Aqua-inn N° 1.

**Puit ja puitmaterjalid:**

Katta veega vedeldatavate, keskkonnasõbralike Capacryli dispersioonlakkidega.

**Pisidefektid:**

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga CaparolAkkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

# TEHNILINE INFORMATSIOON 1278

Pealekandmise meetod	Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil. <b>Õhuvaba pihustamine:</b> Pihustusnurk: 40°–50° Düüs: 0,017–0,019" Rõhk: 140–160 bar Tõvahendid pesta pärast kasutamist veega.
Kattekihtide ülesehitus	PremiumClean kanda pinnale ühtlase, küllastunud kihina, vedeldamata kujul või vedeldatult kuni 5% veega. Kontrastsed ja tugevasse valgusvihku jäävad pinnad eelnevalt kruntida, vedeldades värvi kuni 10% veega. Erineva imavusega pindade korral teha kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund.
Kulu	Umbes 125 ml/m <sup>2</sup> kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on värvikulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.
Töötlemistingimused	Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmiselja kuivamisel: + 5 °C, õhk ja aluspind.
Kuivamine/kuivamisaeg	+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast. Täiesti koormustaluv ja puhastatav on pind umbes 14 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavadkuivamisaega.
Tähelepanu	Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogupind värvida ühe tööetapina märg-märjale meetodil. Selleks, et tagada siledatele ja/või tugevasse valgusvihku jäävatele pindadele ühtlane läige, võib juhtuda, et pind on vaja katta ka teise kihiga. Õhuvaba pihustamise korral värv korralikult läbi segada ja sõeluda. Kui siseruumides kasutatakse krundina toodet Caparol-Tiefgrund TB, võib eralduda tüüpiline lahustilõhn. Seepärast on oluline tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaatsete ühenditeta tagasihoidliku lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger. Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25).

## Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja pinna kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde teostamise ajal keelatud. Nahale või silma sattumisel pesta koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tõvahendid pesta koheselt vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.
Jäätmekäitus	Jäätmekäitusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidenä, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	(kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d
Värvide ja lakkide tootekood	M-DF01
Koostis	Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vahad, vesi, lisandid, konservandid.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

## Tehniline informatsioon nr 1278 – seisuga september 2023

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objekt valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt