

DisboFUG 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff

Plastoelastne, vesialuseline akrüüldispersioon -
vuugitihendusmaterjal



Tootekirjeldus

Kasutusala	Vuugitihendusmaterjal akna- ja ukseraamide, aknalaudade, sisseehitatava mööbli ja pinnakattematerjalide ühendusvuukide täitmiseks sise- ja välistöödel.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastoelastne ■ Võimalik üle värvida kõigi Caparoli dispersioonvärvidega
Sideaine	Vesialuseline akrüüldispersioon
Pakendi maht	310 ml tuub (20 tk karbis) 400 ml kilepakend (12 tk karbis) 600 ml kilepakend (12 tk karbis)
Värvitoonid	310 ml tuub: valge, must, hall, pruun 400 ml kilepakend: valge 600 ml kilepakend: valge
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaalpakendis säilib kuni 12 kuud
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tihedus: ca 1,5 g/cm³ ■ Lubatud deformatsioon: 15% vuugi laiuse kohta ■ Temperatuuritaluvus kuivanult: kuni 80° C ■ Kadu: ca 18% ■ Vuugilaius: kuni 30 mm

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Alumiinium, asbestsement, betoon, kiudsement, puit, kõva PVC, klinker, lubiliivakivi, vahtpolüstüreen, poorbetoon, krohv, tellis, tsingitud teras. Aluspind peab olema puhas, kandev, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi.
Aluspinna ettevalmistamine	Vuugi sügavust piirata mittemava ümara vahtkummist vuuginööri abil. Vuugi laiuse ja vuugitäite sügavuse suhe 1:1.
Materjali valmistamine	Vuugitihendusmaterjal on kohe kasutamiskvalmis.
Pealekandmise meetod	Vuugitihendusmaterjali kanda ühtlaselt vuukidesse. Deformatsioonivuukide täitmisel ei tohi vuugitäide nakkuda vuugipõhjaga. Vuugi pealispind tõmmata veega niisutatud töövahendi abil enne naha moodustumist siledaks.
Kulu	10 x 10 mm mõõtmetega vuugi korral keskmiselt 100 ml/m. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovitöö käigus.



Töötlemistingimused
Kuivamine/kuivamisaeag
Tööriistade puhastamine
Tähelepanu

Materjali-, õhu- j aaluspinnatemperatuur peab olema vägemalt +5 °C ja ei tohi ületada +40 °C.
+20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1mm/24 tunni kohta.
Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.
Vuugitäidet on pärast täielikku kuivamist võimalik üle värvida kõigi Caparoli dispersioonvärvidega. Akrüüldispersioonvuugitäidete ülevärvimisel dispersioonvärvidega võivad värvkattesse tekkida pingepraad.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)
Jäätmekäitlus
SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valda kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Professionaalsetele ehitajatele väljastatakse nõudmisel ohutuskaart.

Jäätmekäitlusesse anda täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu tihendusmaterjalide jäätmed. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 225 – seisuga jaanuar 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt