

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung



Veega lahjendatav, läbipaistev lakk siledaks või libisemist takistavaks katematerjaliks helvestega kaetud, dispersiooni baasil olevatele põrandakatematerjalidele sisetöödel.

Tootekirjeldus

Kasutusala	Läbipaistev siidjasläikiv kattelakk helvestega kaetud põrandakatematerjalidele nagu Disbon 400 BodenFinish ja Disbon 404 Acryl-BodenSiegel siseviimistluses. Mitte kasutada sõidetavatel ega seisva vee või püsiva niiskusega põrandapindadel.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ hästi puhastatav ■ hõõrdumiskindel ■ mustust tõrjuv
Pakendi maht	2,5 l, 10 l plastikämber
Värvitoonid	Värvitu/transparentne
Läikeaste	Siidjasläikiv
Säilitamine	Hoida jahedas, kuivas kohas, kuid mitte miinuskraadide juures. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt kaks aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne selle pealekandmist ca 20 °C juures.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tihedus: ca. 1,1 g/cm³ ■ Kuivanud kihi paksus: ca. 42 µm/100 ml/m² ■ Difusioonitakistus µ (H₂O): ca. 4.000 ■ Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504: ca. 70 %

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Kinniolevad, kõvad põrandakatematerjalid nagu Disbon 400 BodenFinish ja Disbon 404 Acryl-BodenSiegel. Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilse vormiga, kõva, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õlisid, rasvu, kummihõõrdejälgi ega muid nakkumist takistavaid aineid.
Aluspinna ettevalmistamine	Aluspind valmistada ette sobival meetodil, nt aluspinda põhjalikult pühkides või tolmuimejaga puhastades, nii et see vastaks ülevalpool nimetatud nõuetele.
Materjali valmistamine	Materjal on kasutusvalmis, enne pinnale kandmist põhjalikult läbi segada.
Pealekandmise meetod	Lühikeste karvadega rulliga.



Kattekihtide ülesehitus

Siledad pinnad

Toode kanda küllastunult või kahes kihis ühtlaselt ristitõmmetega pinnale. Kõrvuti asetsevad pinnad töödelda ühes tööetapis, et vältida nähtavaid jätkukohti.

Limisemist takistavad pinnad

Tootele lisada 3 mahu% Disbon 947 SlideStop Fine'i, hoolikalt läbi segada ja töödelda samamoodi nagu kirjeldatud "siledade pindade" viimistlemise all. Pikemate tööpauside vahel toode uuesti läbi segada.

Kulu

Sile pealispind

Disbon 405 Klarsiegel	ca. 130–150 ml/m ²
-----------------------	-------------------------------

Libisemisvastane pealispind

Disbon 405 Klarsiegel	ca. 130 ml/m ²
Disbon 947 SlideStop Fine	ca. 4 g/m ²

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:

peab olema minimaalselt + 5 °C ja maksimaalselt + 30 °C.

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal ca 8 tunni pärast käimiskindel, ca 2 päeva pärast mehaaniliselt koormatav. Kuivamisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal puhastada vee või sooja seebiveega.

Tähelepanu

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Tööde ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasele. Pihustussudu mitte sisse hingata. Järelejätmisel saadaval toote ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuselised värvijäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

selles tootes (kat A/i): 140 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 95 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.

Materjali pealekandmisel järgida Caparoli ehitistekaitse nõuandeid.

CE- märgistus



Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

06

DIS-405-002983 EN 13813:2002

Hoonete siseruumides kasutatav kunstvaikpõrand/-pinnakate

EN 13813:SR-E_{fl}-B1,5-AR1-IR4

Tuleohutus	E _{fl}
Korrosiivsete ainete eraldumine	SR
Veeläbilaskvus	NPD
Kulumiskindlus	≤ AR1
Nakke tugevuspiir	≥ B1,5
Löögikindlus	≥ IR4

EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded“ (jaanuar 2003) on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides.

See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.

Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail info@daw.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 405 – seisuga jaanuar 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektid valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt