

Capalac Rostschutzgrund

Roostekaitse kruntvärv rauale ja terasele.



Tootekirjeldus

Kasutusala	Raua ja terase korrosioonivastane kruntvärv sise- ja välistingimustes.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ plii- ja kromaatidevaba ■ kõrge korrosioonitõrje ■ aktiivsed roostepigmendid ■ väga hea nakkuvus ■ hästi kattev ■ kiiresti kuivav ■ lihtsasti töödeldav
Pakendi maht	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Värvitoonid	Helehall, tumepruun
Läikeaste	Matt
Säilitamine	Jahedas. Hoida anum tihedalt suletuna.
Tehnilised andmed	■ Tihedus: ca 1,5 g/cm ³

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
○	○	○	+	+
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Raud ja teras
Aluspinna ettevalmistamine	Raua- ja teraspealispinnad puhastada roostest kuni metallini. Mustus ja nakkumist takistavad osakesed ning ained, nagu õli, täielikult eemaldada.
Pealekandmise meetod	Juhised pihustamiseks:



Kattekihtide ülesehitus

	Ø düüs	Rõhk	Lahjendamine
Kõrgsurve	1,5–1,8 mm	2–4 bar	ca. 10 Vol. %
Madalsurve	1,5 mm	0,2–0,5 bar	ca. 10 Vol. %
Airless	0,011–0,013 "	180–200 bar	lahjendamata kujul

Aluspind	Kasutusala	Aluspinna ettevalmistus	Krunt	Vaheviimistlus	Lõppviimistlus
Raud ja teras	sees	eemaldada rooste/ õlid	1–2 x Capalac Rostschutzgrund*	vajadusel Capalac Weiß- või Buntlack või Vorlack	Capalac Weiß- või Buntlack
	väljas	eemaldada rooste/ õlid	2 x Capalac Rostschutzgrund	Capalac Weiß- või Buntlack või Vorlack	

Kulu

Kulu ml/m ²	Pintsliga	Rulliga	Pihustades		
			Kõrgsurve	Airless	Madalsurve
	90-100	80-100	130	140	130

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% keskmise õhuniiskuse juures	tolmukuiv	puutekindel	ülevärvitav	jägnevaks pihustamiseks
Tundides	2-3	4-5	12	6-8

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist puhastada tööriistad täpentinilahuse või kunstvaigu lahjendiga.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Süttimisohklik vedelik ja aur. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Pidev kontakt võib tekitada naha lõhenemist ja kuivust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal lekidest/tulistest pealispindadest. Mitte suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult välistingimustes või hästi ventileeritud ruumis. Vältida sattumist keskkonda. **ALLA NEELAMISEL:** loputada suud, mitte esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butaanoksiimi - võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijäägid viia vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 005 – seisuga jaanuar 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt