

Capadur Holz-Öl Aqua

Premium klassi kuuluv looduslike taastuvate toorainete baasil puiduõli, sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.



Tootekirjeldus

Kasutusala Puiduõli piiratult mõõtuhooldvate ja mitte mõõtuhooldvate puitehitusdetailide viimistlemiseks ja kaitseks, sobib aiamööbli, aedade, lehtlate, laudiste ja ronitaimede tugede viimistlemiseks.

Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 juhiseid. Mitte kasutada puitdetailidel, mis asuvad vees, on otseses kontaktis maapinnasega või staatilise koormuse all.

Omadused

- Veega lahjendatav
- Niiskust reguleeriv
- Avatud pooridega
- Keskkonnasäästlik
- Ei tilgu
- Käepärase, kerge töödeldavusega
- UV- kaitsega

Sideaine Linaõli ja akrüülvaik-hübriidsideaine.

Pakendi maht 2,5 l

Värvitoonid

- Teak
- Bangkirai
- Douglasie

Läikeaste Siidjasmatt

Säilitamine Hoida jahedas, temperatuuril vähemalt + 5 °C. Hoida anumaid tihedalt suletuna. Originaalpakendis suletuna säilib vähemalt 2 aastat.

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	+	+	+

(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Töötlemine

Sobivad aluspinnad Imavad piiratud mõõduhooldvusega ja mitte mõõtuhooldvad puitpinnad.

Aluspind peab olema puhas, kande, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada mitte mõõtuhooldvate puitpindade (lehtpuidu puhul 12%, okaspuidu puhul 15%). Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaajalisusele (vt ka BFS infolehte nr 18).



Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid

Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaig jms, eemaldada.

Vana, töötlemata puit

Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada.

Viimistletud puit

Mittekandvad vanad kihid (lakid ja paksukihilised lasuurid) eemaldada kuni kandva puidupinnani. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada ja testida sobivust Capadur Holz-Öl'ga.

Pealekandmise meetod

Capadur Holz-Öl kanda ühtlaselt pinnale looduslike harjastega akrüüllaki pintsliga (nt Orelmix) ja lahendamata kujul. Ülejäägid eemaldada olenevalt kuivamiskiirusest, ca 10-20 minuti möödudes, ebemevaba lapiga. Vältimaks jätkukohtade tekkimist töödelda suuremad pinnad märg-märjale meetodil kiirelt ühes töökäigus.

Capadur Holz-Öl enne töötlemist ja tööde ajal segada.

Aluspind	Immutus	Vahekiht	Lõppviimistlus
mitte mõõtuhoodvad puitehitusdetailid	Capacryl Holzschutzgrund*)	Capadur Holz-Öl Aqua **)	Capadur Holz-Öl Aqua

*) ainult välispindadel

**) tugevalt imavad aluspinnad nagu nt otsaservad ja lõikenurgad katta vähemalt kahes kihis

Kulu

Siledal pinnal

ca 70 - 90 ml/ m²/ ühe tööetapi kohta.

Kardal lihvitud pinnal

ca 120 - 160 ml/ m²/ ühe tööetapi kohta.

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest kõikuda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures	Tolmukuiv	Ülevärvitav	Vihmakindel
tundides	2-3	4-5	24

Puidu imavusvõime mõjutab kuivamist ja pinna läiget. Puidu eripärad võivad kuivamisaegu pikendada. Koormatav vähemalt 6-8 päeva pärast.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast tööde lõppemist vee ja seebiga.

Tähelepanu

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Lihvimistöodel kasutada tolmufiltrit P2. Tööde teostamise ja kuivamise ajal tagada põhjalik õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse ning pinnasesse. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt.

Sisaldab: Segu: a-3-(3-(2H-bensotriasooli-2-üül)-5-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül-)propionül-x-hüdroksüpolü(oksüetüleerühm);a-3-(3-(2H-bensotriasooli-2-yl)-5-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionül-x-3-(3-(2H-bensotriasooli-2-üül)-5-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionüülloksüpolü(oksüetüleerühm), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutusprahit või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/e): 130g/l (2010)
See toode sisaldab max. 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

Koostis

Linaõli, polüakrülaatvaik, pigmendid, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinooni)

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 180 – seisuga märts 2016

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt