

Histolith® Trass-Kalkputz

Su eniit-trassiga lubikrohv sise- ja välistöödeks



Tootekirjeldus

Kasutusala Alus-/pealiskrohv müüritise krohvimiseks sise- ja välistöödel

- Omadused
- Terasuurus 0-4 mm
 - Ehitussegude grupp P II a
 - Survetugevus > 2,0 N/mm²
 - Kõrge veeaurudifusiooni takistus, μ ca 10
 - Külmakindel
 - Käsitsi ja masinaga töödeldav

Sideaine Trass- lubi ja mineraalsed lisandid DIN EN 13139 järgi

Pakendi maht 30 kg kott, tarnitakse ka konteineriga.

Värvitoonid Helehall

Säilitamine Hoida kuivas, säilib vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast, vähese kroomisisaldusega tooted 12 kuud.

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	+	+	+
(-) ei sobi / (o) sobib teatud tingimustel/ (+) sobib				

Töötlemine

Sobivad aluspinnad Sobib müüritisele DIN 1053 järgi.

Ei sobi niiskele ja soolakahjustustega müüritisele.
Järgida DIN 18550, VOB Osa C DIN 18350 juhiseid.

Aluspinna ettevalmistamine Aluspind peab olema kindel, kandevõimeline, jäävaba ning vaba nakkumist takistavatest ainetest. Aluskrohvid peavad olema hästi tahenenud ja karestatud. Aluspind korralikult puhastada. Imavad aluspinnad eelnevalt niisutada (mattniiske). Histolith® Trass-Vorspritzputz kanda masinaga pooleldi katvalt pinnale ja lasta kuni heldaks muutumiseni kuivada.

Materjali valmistamine

- Histolith® Trass-Kalkputz kanda pinnale käsitsi või tavapärase krohvimismasinaga
- Vee kulu: ca 7 l/kott
- Töötlemisaeg: ca 120 minutit



Pealekandmise meetod	Materjal kanda 15- 20 mm kihi paksusega ettevalmistatud pinnale, seejärel pealispind karestada. Piisava kuivamisaja möödudes kanda pinnale teine krohvikihit. Keskmine kihi paksus peab välistöödel olema 20 mm (lubatud minimaalne paksus 15 mm) ja sisetöödel 15 mm (lubatud minimaalne paksus 10 mm). Vilditava pinna saavutamiseks kanda pärast piisavat kuivamisega pinnale Histolith Feinputz või Histolith Renovierspachtel ning seejärel pind viltida.
Kattekihtide ülesehitus	Välistöödel on vajalik viimistluskiht. Viimistlemisel kasutada ainult kõrge veeauru läbilaskevõimega värve, soovitatavalt Histolith® silikaatvärve või Histolith® lubivärve.
Kulu	Ca 1,4 kg/m ² 1 mm kattekihi kohta. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.
Töötlemistingimused	Töötlemistemperatuur: Õhk ja aluspind ≥ +5 °C Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma või tugeva tuule korral või pindasid vastavalt ilmastikumõjude eest kaitsta.
Kuivamine/kuivamisaja	Enne järgnevat tööetappi lasta pinnal 1 mm kihi kohta 1 päev kuivada. Kuivamisaja jooksul kaitsta töödeldud pindu liiga kiire kuivamise eest.
Tööriistade puhastamine	Kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meeleaga anname Teile u ksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kanda ettekirjutatud isiklikku kaitseriietust. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: pöörduge kohe arsti poole. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga.
Jäätmekäitlus	Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Tahkunud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete seguna.
Gis- kood	ZP1
Täpsemad andmed	Vaata ohutuskaarti.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 1046 – seisuga veebruar 2017

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektid valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt