

HaftGrund EG

Remineraliseeriv, naket parandav kruntvärv dispersioon-, dispersioonsilikaat- ja silikoonvaikvärvidele sise- ja välistöödeks. Pigmenteeritud kruntvärv siledatele, nõrgalt imavatele aluspindadele.



Tootekirjeldus

Kasutusala

Valge pigmendiga, pika kasutusajaga spetsiaalne kruntvärv sise- ja välistöödeks dispersioon-, dispersioonsilikaat- ja silikoonvaikvärvidele. Naket parandav eelviimistlus siledatele, kandevoimelistele aluspindadele nagu papiga kaetud kipsplaadid, betoon, nõrgalt imavad mineraalsed krohv ja ehitussegude rühmadest Plc kuni PIII, ehitussegude rühma PIV kuuluvad kips- ja valmiskrohv ja kipsehitusplaadid. Kipsplaatide korral väheneb risk, et õhukesed pahtlikihid pinnalt lahti tulevad. Tugeva nakkega krunt siledatele ja nõrga imavusega pindadele enne tapeetimist.

Omadused

- Ränistumisvõimeline aluspind dispersioonsilikaatvärvidega katmiseks
- Tugev kruntkiht eriti õhukestel kipspahtlitel
- Pikk töötlemisaeg
- Konservandivaba
- Parandab nõrgalt imavate aluspindade naket

Sideaine

Modifitseeritud remineraliseeriv kunstainedispersioon vastavalt standardile DIN 55 945

Pakendi maht

- **Standard:** 5 l, 12,5 l
- **Airfix:** 25 l, 120 l, 750 l

Värvitoonid

Valge.

Lisada maksimaalselt 25% CapaColor või AmphiColor® täistoon- ja toonimisvärve. Toonitav ColorExpressi toonimismasinates suures värvitoonivalikus kuni heledusastmeni ca 70. Klassikalise toonimise käigus võivad värvi sattuda konservandid. Histolith täistoonvärvidega (max 20%) jääb toode konservandivabaks.

Säilitamine

Jahedas, kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

- Suurim tera suurus: < 100 µm, S1
- Tihedus: ca 1,5 g/cm³
- Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus s_dH_2O : (sd -väärtus): < 0,14 m (kõrge), V1
- Veeauru läbilaskvus: (w-väärtus): >0,5 [kg/(m² · h0,5)] (kõrge), W1

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	+	+	+

(-) ei sobi / (o) sobib teatud tingimustel / (+) sobib



Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Aluspind peab olema puhas, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.
Aluspinna ettevalmistamine	Seoses toote kasutamisega erinevatel aluspindadel järgida tehnilist informatsiooni nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".
Pealekandmise meetod	Pinnale kanda rulli, pintsliga või pihustiga.
Vedeldamine	Pinnad kruntida lahjendamata kujul või sobiva konsistentsi saamiseks lisada kuni 3% vett või toodet CapaSol Konzentrat.
Kattekihtide ülesehitus	Kruntkiht dispersioon- ja dispersioonsilikaatvärvidele.
Kulu	Vastavalt aluspinna imavusele ja omadustele ca 150–200 ml/m ² . Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.
Töötlemistingimused	Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur: min +5 °C, max +30 °C.
Kuivamine/kuivamisaeg	+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral peavad pinnad kuivama vähemalt 12 h. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.
Tööriistad	Toodet võib pinnale kanda pintsliga, rulli (karva pikkus 13-18 mm) või pihustiga.
Tööriistade puhastamine	Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.
Õhuvaba pihustamine	Pihustusnurk: 50° Düüs: 0,021-0,025 Pihustusrõhk: 150-180 bar Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.
Tähelepanu	Sobivus teiste materjalidega: Toote spetsiifiliste omaduste säilimiseks segada materjali ainult CapaSol Konzentrati, CaparolColor või AmphiColor® täistoon- ja toonimisvärvidega. Muid materjale mitte kasutada.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Vt kehtivat ohutuskaarti.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 658 – seisuga november 2019

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt